

Laboratorio I+D
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
FG-75-00-44
 Versión 3 / Vigencia: 29/07/2015

Denominación Comercial:
Emapi Látex Especial para Uso Interior/Exterior con Poliuretano
Producto:
 Pintura al agua tipo emulsión, p/uso interior y exterior


ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Uniformidad y asentamiento	Cumple ensayo	
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK	100 +/- 2	✓
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm³	1,265 +/- 0,2	
Estabilidad	Cumple ensayo	
Contenido de Titanio, g/100 g	> 7	
Materias volátiles entre 105°C y 110°C, g/100 g	63 +/- 2	
Plomo en materias no volátiles, g/100 g	No contiene	
Grado de dispersión, IRAM	2,00 - 3,00	
Secado		
Tacto, minutos	50 +/- 5	
Duro, minutos	80 +/- 5	
Brillo	Mate	
Opacidad, %	98 +/- 2	
Poder cubritivo	Cumple ensayo	✓
Aplicabilidad		
Con pincel	Buena	
Con rodillo	Buena	
Con soplete airless	Buena	
Aspecto de la superficie pintada		
Con pincel	Bueno	
Con rodillo	Bueno	
Con soplete airless	Bueno	
Resistencia a los hongos	Satisfactoria	
Resistencia al amarillamiento en la oscuridad	Satisfactoria	
Rendimiento en extensión, m² por lt y por mano	12 - 16	
Color	Blanco	

Ensayos basados en las Normas IRAM 1070, 1077 y 1226

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción
Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4
Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
 Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.