

Laboratorio I+D  
**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**
**FG-75-00-44**  
 Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

**Denominación Comercial:**  
**Heavy Duties** Látex para Uso Interior

**Producto:**  
 Pintura al agua tipo emulsión, blanca, para uso interior


ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Uniformidad y asentamiento	Satisfactoria	
Dilución	Satisfactoria	
Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK	100 +/- 4	✓
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	1,354 +/- 0,2	
Estabilidad	Cumple ensayo	
Materias volátiles entre 105°C y 110°C, g/100 g	57,5 +/- 2,0	
Plomo en materias no volátiles, g/100 g	No contiene	
Grado de dispersión, IRAM	1,875 - 3,125	
<b>Secado</b>		
Tacto, minutos	45 +/- 5	
Duro, minutos	60 +/- 5	
<b>Brillo</b>	Mate	
<b>Poder cubritivo</b>	Cumple ensayo	✓
<b>Aplicabilidad</b>		
Con pincel	Buena	
Con rodillo	Buena	
Con soplete airless	Buena	
<b>Aspecto de la superficie pintada</b>		
Con pincel	Bueno	
Con rodillo	Bueno	
Con soplete airless	Bueno	
<b>Persistencia del olor</b>	Cumple ensayo	
<b>Resistencia al lavado</b>	Satisfactoria	
<b>Resistencia a los hongos</b>	Cumple ensayo	
<b>Resistencia a la abrasión en húmedo</b>	Satisfactoria	
<b>Rendimiento en extensión, m<sup>2</sup> por lt y por mano</b>	12 - 16	
<b>Color</b>	Blanco	

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente  
 Supera los ensayos de las Normas IRAM 1070 y 1226

**EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**

**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4  
**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina  
 Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.