

Laboratorio I+D

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**
**FG-75-00-44**

Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

**Denominación Comercial:**
**Pro Ladrillo** Tratam. Protector Decorativo Fórmula Hydro

**Producto:**

Tratamiento ladrillos y tejas, satinado, base acuosa



ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Ford a 20°C +/- 0,5°C, seg	13 +/- 4	
<b>Secado</b>		
Tacto, horas	2 +/- 30 min	
Duro, horas	24 +/- 4	
<b>Brillo</b>	Satinado	
<b>Color (cualitativo)</b>	Cumple ensayo	✓
<b>Aplicabilidad</b>	Muy buena	✓
<b>Aspecto de la superficie pintada</b>	Muy bueno	
<b>Resistencia a hongos, algas e insectos</b>	Cumple ensayo	
<b>Resistencia a la intemperie</b>	Cumple ensayo	
<b>Rendimiento en extensión, m<sup>2</sup> por lt y por mano</b>	14 - 16	
<b>Color</b>	<b>NATURAL</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	1,016 +/- 0,2	
<b>Color</b>	<b>CERÁMICO</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	1,019 +/- 0,2	

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente  
Referencia para ensayos: IRAM 1107

**EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**
**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

 Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.