

Laboratorio I+D

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**
**FG-75-00-44**

Versión 4 / Vigencia: 1/07/2013

**Denominación Comercial:**
**TexColors** Revestimiento Autotexturable Acrílico

**Producto:**

Revestimiento Autotexturable Acrílico



ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
<b>Dilución</b>	Satisfactoria	
<b>Plomo en materias no volátiles, g/100 g</b>	No contiene	
<b>Secado</b>		
Tacto, minutos	30 +/- 5	
Duro, minutos	90 +/- 10	
<b>Resistencia al pasaje de agua</b>	Satisfactoria	
<b>Envejecimiento acelerado</b>	Satisfactorio	
<b>Resistencia a los hongos</b>	Satisfactoria	
<b>Resistencia a la intemperie</b>	Satisfactoria	
<b>Variación de color (colorímetro Gardner D65/10°)</b>	< 2,5	✓
<b>Aplicabilidad</b>	Rodillo Buena Llana Buena	✓
<b>Estabilidad</b>	Cumple ensayo	
<b>Viscosidad</b>	Cualitativa	✓
<b>Rendimiento en extensión, m<sup>2</sup> por kg y por mano</b>	1,0 - 1,3	
<b>Color</b>	Blanco, tiza, arena, maíz, piedra, cacao, verde claro, terracota, chocolate	
<b>Sistema Color Rainbow</b>	4 bases / 1008 colores extra	
<b>Variedades</b>	Milano, Paris, Athenas, Rabat	

Ensayos basados en las Normas IRAM 1107 y 1207

**EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**
**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

 Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.