

**División Pinturas** 

Laboratorio I+D

## **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

FG-75-00-44

Versión 3 / Vigencia: 29/07/2015

**Denominación Comercial:** 

Duratone Látex para Uso Interior/Exterior

Producto:

Pintura al agua tipo emulsión, para uso interior/exterior



ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Uniformidad y asentamiento	Cumple ensayo	
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK	108 +/- 4	<b>✓</b>
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm³	1,310 +/- 0,2	
Estabilidad	Cumple ensayo	
Plomo en materias no volátiles, g/100 g	No contiene	
Grado de dispersión, IRAM	1,25 - 2,50	
Secado		
Tacto, minutos	50 +/- 5	
Duro, minutos	65 +/- 5	
Brillo	Mate	
Opacidad, %	97 +/- 2	
Poder cubritivo	Cumple ensayo	<b>✓</b>
Aplicabilidad		<b>/</b>
Con pincel	Buena	
Con rodillo	Buena	
Aspecto de la superficie pintada		
Con pincel	Bueno	
Con rodillo	Bueno	
Rendimiento en extensión, m² por lt y por mano	12 - 14	
Color	Blanco	

Ensayos basados en la Norma IRAM 1070

## EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4 Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.