Laboratorio I+D

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FG-75-00-44
Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

Denominación Comercial:
Emapi Látex Especial para Cielorrasos

Producto:
Pintura al agua tipo emulsión, para cielorrasos

ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Uniformidad y asentamiento	Cumple ensayo	
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Stormer a 20ºC +/- 0,5ºC, UK	96 +/- 4	✓
Densidad a 20ºC +/- 0,5ºC, g/cm³	1,275 +/- 0,2	
Estabilidad	Cumple ensayo	
Contenido de Dióxido de Titanio, g/100 g	> 7	
Contenido de sólidos, g/100 g	38,5 +/- 2,0	
Plomo en materias no volátiles, g/100 g	No contiene	
Grado de dispersión, IRAM	1	
Secado		
Tacto, minutos	30 +/- 5	
Duro, minutos	50 +/- 5	
Brillo	Mate	
Poder cubritivo	Cumple ensayo	✓
Aplicabilidad		
Con pincel	Buena	
Con rodillo	Buena	
Aspecto de la superficie pintada		
Con pincel	Bueno	
Con rodillo	Bueno	
Persistencia del olor	Cumple ensayo	
Resistencia al amarillamiento y oscurecimiento	Cumple ensayo	
Remoción	Cumple ensayo	

Ensayos basados en la Norma IRAM 1229

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción
Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4
Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.