

Laboratorio I+D

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**
**FG-75-00-44**

Versión 3 / Vigencia: 29/07/2015

**Denominación Comercial:**
**Emapi Látex Especial para Uso Interior/Exterior con Poliuretano**
**Producto:**

Pintura al agua tipo emulsión, p/uso interior y exterior



ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
<b>Uniformidad y asentamiento</b>	Cumple ensayo	
<b>Dilución</b>	Cumple ensayo	
<b>Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK</b>	108 +/- 4	✓
<b>Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm<sup>3</sup></b>	1,265 +/- 0,2	
<b>Estabilidad</b>	Cumple ensayo	
<b>Contenido de Titanio, g/100 g</b>	> 7	
<b>Materias volátiles entre 105°C y 110°C, g/100 g</b>	63 +/- 2	
<b>Plomo en materias no volátiles, g/100 g</b>	No contiene	
<b>Grado de dispersión, IRAM</b>	2,00 - 3,00	
<b>Secado</b>		
Tacto, minutos	50 +/- 5	
Duro, minutos	80 +/- 5	
<b>Brillo</b>	Mate	
<b>Opacidad, %</b>	98 +/- 2	
<b>Poder cubritivo</b>	Cumple ensayo	✓
<b>Aplicabilidad</b>		
Con pincel	Buena	
Con rodillo	Buena	
Con soplete airless	Buena	
<b>Aspecto de la superficie pintada</b>		
Con pincel	Bueno	
Con rodillo	Bueno	
Con soplete airless	Bueno	
<b>Resistencia a los hongos</b>	Satisfactoria	
<b>Resistencia al amarillamiento en la oscuridad</b>	Satisfactoria	
<b>Rendimiento en extensión, m<sup>2</sup> por lt y por mano</b>	12 - 16	
<b>Color</b>	Blanco	

Ensayos basados en las Normas IRAM 1070, 1077 y 1226

**EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**
**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

 Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.