

Laboratorio I+D
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
FG-75-00-44
 Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

Denominación Comercial:
Muroflex Impermeabilizante para Frentes y Muros
Producto:
 Pintura al agua tipo emulsión, impermeabilizante para muros


ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Uniformidad y asentamiento	Satisfactoria	
Dilución	Satisfactoria	
Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK	93 +/- 4	✓
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm ³	1,282 +/- 0,2	
Estabilidad	Cumple ensayo	
Materias volátiles entre 105°C y 110°C, g/100 g	56,5 +/- 2,0	
Plomo en materias no volátiles, g/100 g	No contiene	
Grado de dispersión, IRAM	3,125 - 4,375	
Elasticidad, %	750 +/- 30	
Secado		
Tacto, minutos	30 +/- 5	
Duro, minutos	50 +/- 5	
Brillo	Semi-mate	
Poder cubritivo	Cumple ensayo	✓
Aplicabilidad		
Con pincel	Buena	
Con rodillo	Buena	
Con soplete airless	Buena	
Aspecto de la superficie pintada		
Con pincel	Bueno	
Con rodillo	Bueno	
Con soplete airless	Bueno	
Resistencia a los hongos	Cumple ensayo	
Resistencia a la intemperie	Satisfactoria	
Resistencia a la abrasión en húmedo	Satisfactoria	
Envejecimiento acelerado	Satisfactorio	
Rendimiento en extensión, m² por lt y por mano	14 - 16	
Color	Blanco	

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente
 Los ensayos incluidos son los indicados por IRAM para otras pinturas tipo emulsión
 Referencia para ensayos: IRAM 1077

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción
Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

 Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.