

MURO FLEX



IMPERMEABILIZANTE para Frentes y Muros con Crosslinker E-750*

Elastomérico (máxima elasticidad)
Poder Anti-hongos y Anti-algas
Excelente Poder Cubritivo
Insuperable Nivelación • Rápido Secado
Blanco Óptimo

EMAPI Látex y sus Complementarios

Su diseño incorpora polímeros acrílicos de excelente desempeño frente a factores climáticos extremos, garantizando protección y durabilidad.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto impermeable para frentes y muros de uso exterior. Su elevado coeficiente elástico le permite acompañar la dilatación del sustrato frente a las más variadas exigencias térmicas, la erosión eólica, el impacto de las tormentas y la radiación UV. Su adecuada viscosidad lo hace un recubrimiento de fácil aplicación. Posee excelente nivelación y rápido secado.

**Crosslinker E-750 es un desarrollo nacional –de base elastomérica– del Depto. de I+D de la División Pinturas de Emapi S.A. Como respuesta del producto aplicado se obtiene un alto poder cubritivo con un elevado índice de elasticidad isótropo (multidireccional), resistente no sólo a exigencias climáticas adversas (lluvia y altas temperaturas –y sus consecuencias: movimientos de contracción y dilatación del sustrato–) sino a la degradación producida por la radiación UV.*

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies, antes de comenzar a pintar.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless, entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.

SEGURIDAD



Usar guantes de protección



Usar protección ocular



Usar ropa adecuada



Utilizar sin diluir



Secado al tacto
2 horas



Secado total
8 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO: 12 a 16 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

USO: Paredes exteriores de concreto, mampostera, ladrillo, fibrocemento, piedra, teja, etc.

SECADO: Al tacto 2 horas, entre manos 8 horas, total 24 horas, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

PRESENTACIÓN: Envases de 4 litros y 20 litros.

COLOR BASE: Blanco Óptimo.

COLORES: Se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm³ de producto por litro de pintura.

TERMINACIÓN: Semimate.

Nº DE MANOS: 2 ó 3 según el grado de protección deseada.

DILUCIÓN: Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.

LIMPIEZA: Lavar los utensilios –antes del secado– con agua y detergente.

SEGURIDAD: Producto No Inflamable.

PRECAUCIONES:

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel, su inhalación profunda o ingestión.
- 6) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.