



NOVASFALT ANR-5

Impermeabilizante Asfáltico de Aplicación en Frío

PRESENTACIÓN

NOVASFALT ANR-5 / 18 kg

CUALIDADES DEL PRODUCTO

Producto de aplicación en frío, desarrollado sobre base de asfaltos en emulsión acuosa.

Como impermeabilizante, es ideal para superficies horizontales o inclinadas en cualquier pendiente, aún vertical, sean éstas de madera, concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedra, baldosas, cerámica no esmaltada, etc. Luego del secado, forma una película asfáltica reticulada de gran adherencia, flexible e impermeable.

Como imprimación, previo a la aplicación de membranas asfálticas, asegura una mejor receptividad del sustrato, garantizando una óptima adherencia en la colocación.

Como barrera de vapor, forma una película infranqueable al paso de vapor de agua y humedad.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, etc.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

COMO IMPERMEABILIZANTE

A. Superficies horizontales o de escasa pendiente.

1) Limpiar la superficie.

2) Aplicar una mano de imprimación (una parte de producto más una de agua), empleando brocha o pincel. Dejar secar.

3) Aplicar Novasfalt ANR-5, a razón de 0,8 kg/m². Dejar secar. Aplicar una nueva capa de producto, colocando sobre ella un velo de vidrio o de poliéster, embebiéndolo perfectamente. Asegurar que no quede aire ocluido. Dejar secar. Aplicar otra capa de Novasfalt ANR-5 y dejar secar. Para superficies extensas, donde es necesario solapar el refuerzo, el mismo no debe ser inferior a 8 cm.

4) De ser necesario, repetir la operación indicada en el punto anterior para cada aplicación de velo de vidrio o poliéster, cuidando de cruzar transversalmente este refuerzo en cada etapa. El consumo mínimo de este producto no debe ser inferior a los 4 kg/m².

5) Para proteger la terminación expuesta a la intemperie y otorgar un impecable acabado estético, utilizar Emacril de EMAPI, en cualquiera de sus tres colores: blanco, rojo teja o verde.

B. Superficies con pendiente mayor a 30°

Seguir la técnica indicada en los puntos 1, 2, 3 y 5 de modo de aplicar 3 a 3,5 kg/m² de Novasfalt ANR-5 con 1 solo refuerzo de velo de vidrio o poliéster.

COMO BARRERA DE VAPOR

1) Limpiar la superficie.

2) Aplicar una mano de producto, de manera de consumir de 1,5 a 2 kg/m².

COMO IMPRIMACIÓN

Diluir una parte de producto en una parte de agua limpia. Revolver y aplicar.

Rendimiento: 0,5 kg/m² por mano, según absorción del sustrato.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - Comercio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.

SEGURIDADProducto **PRODUCTO NO INFLAMABLE**.**PRECAUCIONES**

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco. No ingerir ni inhalar vapores. En caso de ingesta accidental, no provocar el vómito y acudir de inmediato al médico.
- 2) Revolver bien antes de usar.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución excesiva puede afectar las características esperadas del mismo.

Para facilitar la aplicación, de ser necesario, diluir con cantidades discretas de agua.

- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 5°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. En caso de irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel, consultar al médico.
- 6) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.
- 7) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - Comercio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.