

Laboratorio I+D
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
FG-75-00-44
 Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

Denominación Comercial:
Pro Madera Barniz Plus Marino
Producto:
 Barniz Sintético


ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Asentamiento	Cumple ensayo	
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK	72 +/- 4	✓
Secado		
Tacto, horas	2 +/- 30 min	
Duro, horas	6 +/- 2	
Brillo	BRILLANTE	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm ³	0,875 +/- 0,2	
Brillo	SATINADO	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm ³	0,888 +/- 0,2	
Brillo	MATE	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm ³	0,906 +/- 0,2	
Aplicabilidad	Muy buena	✓
Aspecto de la superficie pintada	Muy bueno	
Adhesividad		
Doblado	Cumple ensayo	
Resistencia al aguarrás mineral	Cumple ensayo	
Resistencia al agua	Cumple ensayo	
Resistencia a la intemperie	Cumple ensayo	
Envejecimiento acelerado	Cumple ensayo	
Rendimiento en extensión, m² por lit y por mano	12 - 14	

Referencia para ensayos: IRAM 1107

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción
Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

 Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.