

Laboratorio I+D  
**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**
**FG-75-00-44**  
 Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

**Denominación Comercial:**  
**Pro Madera Fondo Blanco**
**Producto:**  
 Fondo blanco p/maderas, base solvente, uso interior y exterior


ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
<b>Asentamiento</b>	Cumple ensayo	
<b>Dilución</b>	Cumple ensayo	
<b>Grado de dispersión, IRAM</b>	3,25 - 4,75	
<b>Estabilidad</b>	Cumple ensayo	
<b>Secado</b>		
Tacto, horas	1 +/- 30 min	
Duro, horas	4 +/- 1	
<b>Brillo</b>	Mate	
<b>Poder cubritivo</b>	Cumple ensayo	✓
<b>Aplicabilidad</b>	Muy buena	
<b>Aspecto de la superficie pintada</b>	Muy bueno	
<b>Adhesividad</b>	10	
<b>Doblado</b>	Cumple ensayo	
<b>Envejecimiento acelerado</b>	Cumple ensayo	
<b>Rendimiento en extensión, m<sup>2</sup> por lt y por mano</b>	8 - 12	
<b>Color</b>	<b>BLANCO</b>	
Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK	87 +/- 4	✓
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	1,166 +/- 0,2	

Ensayos basados en la Norma IRAM 1207

**EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**
**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

 Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.