Laboratorio I+D

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FG-75-00-44
Versión 3 / Vigencia: 16/06/2010

Denominación Comercial:
Pro Ladrillo Tratamiento Hidrófugo Siliconado

Producto:
Tratamiento ladrillos y tejas, mate, siliconado de base acuosa

ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Ford a 20ºC +/- 0,5ºC, seg	10 +/- 4	
Secado Tacto, minutos Duro, minutos	 5 +/- 2 20 +/- 5	
Brillo	Mate	
Color (cualitativo)	Cumple ensayo visual	✓
Aplicabilidad	Muy buena	✓
Aspecto de la superficie pintada	Muy bueno	
Resistencia a la intemperie	Cumple ensayo	
Rendimiento en extensión, m² por lt y por mano	4 - 6	
Color Densidad a 20ºC +/- 0,5ºC, g/cm³	**INCOLORO** 1,000 +/- 0,2	✓

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente
Referencia para ensayos: IRAM 1107

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción
Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4
Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.