

Laboratorio I+D
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
FG-75-00-44
 Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

Denominación Comercial:
Pro Ladrillo Tratamiento Protector Decorativo

Producto:
 Tratamiento ladrillos y tejas, satinado, base solvente


ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Ford a 20°C +/- 0,5°C, seg	15 +/- 3	
Secado		
Tacto, horas	8 +/- 2	
Duro, horas	24 +/- 4	
Brillo	Satinado	
Color (cualitativo)	Cumple ensayo	✓
Aplicabilidad	Muy buena	✓
Aspecto de la superficie pintada	Muy bueno	
Resistencia a hongos, algas e insectos	Cumple ensayo	
Resistencia a la intemperie	Cumple ensayo	
Rendimiento en extensión, m² por lt y por mano	14 - 16	
Color	NATURAL	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm ³	0,883 +/- 0,2	
Color	CERÁMICO	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm ³	0,875 +/- 0,2	

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente
 Referencia para ensayos: IRAM 1107

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción
Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

 Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.